

## ACEITE-CERA ORIGINAL

¡Desarrollado específicamente para las necesidades del suelo de madera!



3011 incoloro brillante



3032 incoloro satinado



3062 incoloro mate



3065 incoloro semi-mate



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado para madera incoloro, en tonos desde brillante a mate, que combina singularmente las ventajas de los aceites y ceras naturales en un sólo producto.

Osmo Aceite-Cera Original es resistente a las manchas, al agua y al desgaste, y afina la superficie. En comparación con los acabados convencionales, la utilización de ingredientes vegetales crea un aspecto más armonioso con una coloración más uniforme.

Aplicación sencilla - sin imprimación ni lijado intermedio - que ahorra tiempo y dinero.

Idóneo para madera; la superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce su dilatación y contracción. Resistente al vino, cerveza, cola, café, te, zumos de fruta, leche y agua, según norma DIN 68861-1A. No quedan manchas de agua.

Una vez seco, el acabado es inocuo para seres humanos, animales y plantas, y es idóneo para juguetes infantiles, de acuerdo con la Norma europea EN 71.3; también es resistente a saliva y sudor, de acuerdo con la Norma industrial alemana DIN 53160

### USO RECOMENDADO

El Aceite-Cera Original Osmo es válido para la protección de todo tipo de suelos de madera, como macizos, multicapa, tablero OSB y suelo de corcho, así como mobiliario.

### INGREDIENTES

Basado en aceites y ceras vegetales (aceite de girasol, aceite de soja, aceite de cardo, cera de candelilla y carnauba), parafina, agentes desecantes y aditivos repelentes al agua. Disolvente desaromatizado (sin benceno).

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/I): 500 g/l (2010). Este producto contiene máx. en COV 500 g/l.

Contenido de ingredientes disponible bajo requerimiento.

### DATOS TÉCNICOS

Gravedad: 0.88-0.95 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 95-240 mPas

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: >60°C, según EN ISO 2719

### ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años o más si la lata se ha mantenido firmemente cerrada y en lugar seco. Si se hubiera congelado, almacenar a temperatura ambiente de 24 a 36 horas antes de usar.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de madera deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima. 18%).

Osmo Aceite-Cera Original está listo para ser usado. No mezclar. Agitar antes de usar.

Limpiar los viejos acabados microporosos en profundidad. Pinturas y antiguos barnices deben de eliminarse. Como norma general, utilice una mascarilla durante el pulido de suelos. Rellene las pequeñas imperfecciones, juntas o agujeros de la madera (con Osmo Pasta para Madera).

Pulir superficies de madera con cuidado.

Empezar con papel de lija grueso - lijado final con P120-150, para muebles P180-240. Antes de aceitar la superficie, eliminar el polvo con una escoba o aspirar. La superficie acabada, entre otras cosas, está influenciada por las características naturales de la madera. Por tanto, recomendamos una aplicación de prueba, especialmente en superficies desconocidas.

### MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina sobre la superficie de madera seca, a lo largo de la veta utilizando una brocha Osmo, el Vellón de Aplicación Aceite (con el Soporte de Pad Manual) o el Rodillo de Micro-fibra Osmo y extender bien.

Dejar secar entre 8-10 horas, con buena ventilación y aplicar una segunda capa también muy fina.



Si queremos renovar una superficie ya aceitada, es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con el disolvente Osmo (sin benceno).

## TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente de 8-10 horas (bajo condiciones climáticas normales: 23°C/50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o humedad de aire superior puede incrementar el tiempo de secado. Permitir buena ventilación mientras se seca. Después de 2-3 semanas, la superficie está totalmente endurecida.

## RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 24 m<sup>2</sup> en una mano. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura superficial de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y afinadas. Otro tipo de texturas superficiales podrían ocasionar rendimientos inferiores.

## NOTA

Los aceites realzan el tono natural de la madera (efecto húmedo permanente). Aplicar demasiado producto o no dejar ventilar correctamente retrasa el secado.

Para maderas aceitosas u oscuras (p.e. Wenge, Merbau, Jatoba, etc.) recomendamos el uso de Osmo Aceite-Cera Extra Líquido. Recomendamos aplicación de prueba.

Para superficies de corcho, debido a su alto nivel de absorción, asegúrese de que el acabado ha sido aplicado con muy poco producto. Sobre corcho los tiempos de secado serán de al menos 24h.

Precaución: Aplicar una sola capa fina para interiores de armarios y roperos y secar con un trapo.

Las superficies tratadas con Aceites-Cera son de fácil mantenimiento. Quitar la suciedad con una escoba o aspirar. Para limpiar, ponga Osmo Jabón Fluido Especial concentrado en agua y aplicar con una mopa escurrida.

Para limpieza intensiva o refresco de superficies, usar el limpiador Osmo Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento.

Si deseamos un nivel de brillo superior después de secado, aplicar una fina capa de Osmo Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento y pulir cuando seque.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## ELIMINACIÓN

Eliminar el resto de producto y empaquetar siguiendo normas locales (código de deshecho 08 01 11). Solo latas completamente vacías pueden ser recicladas.

## COLORES

3011 incoloro brillante  
3032 incoloro satinado  
3062 incoloro mate  
3065 incoloro semi-mate

## TAMAÑOS DE LATA

0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17